



Les bétons désactivés

Marne Béton
20 Voie Chanteraine - 51520 RECY
Téléphone : 03 26 65 18 00
Télécopie: 03 26 64 63 94
www.marnebeton.fr

Sièges d'exploitation - Centrales à béton de :

SOGNY-AUX-MOULINS - tél/fax 03 26 70 69 21
RECY - tél/fax 03 26 70 11 08
SAINTE-MENEHOULD - tél/fax 03 26 60 72 06
REIMS/PRUNAY- tél/fax 03 26 08 76 25
REIMS-SAINT-BRICE COURCELLES - tél/fax 03 26 02 57 58

Qualification pour bétons NF EN206



Caractéristiques

- Béton d'environnement et de voirie destiné à la réalisation de surfaces décoratives.
- La désactivation consiste à appliquer en surface du béton lissé à l'état frais, un produit retardateur de prise de surface, le désactivant.
- Environ 24 heures après le coulage, un nettoyage de la surface au jet d'eau à haute pression est effectué pour éliminer le mortier superficiel n'ayant pas fait prise et laisser apparaître les granulats de façon homogène.

Domaines d'application

Les bétons désactivés proposent de nombreuses applications

Aménagements privés:

- Accès de villas
- Parkings
- Terrasses
- Contours de piscines
- Allées de jardin
- Etc...

Aménagements publics :

- Espaces piétons
- Places publiques
- Trottoirs
- Abords de bâtiments d'activités
- Ronds points
- Pistes cyclables
- Rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite
- Etc..



Avantages

- Conçu pour répondre à une recherche esthétique grâce à :

- La variété et les couleurs des granulats
- La forme des granulats (roulé, concassé)

- Permet de réaliser les formes les plus complexes (courbe, formes de pentes, ...) et de s'adapter aux architectures modernes comme anciennes

Mise en œuvre et applications

- Eviter les vagues et l'aspect bosselé en surface
- Après passage de la règle, ne pas faire de retouche
- Au fur et à mesure du talochage, pulvériser aussitôt le désactivant sur toute la surface du béton à l'état frais
- En cas de pluie, couvrir avec du polyane pour éviter le délavage du produit à la surface du béton
- Selon les conditions atmosphériques, le type de désactivant et de béton, effectuer un lavage au nettoyeur haute pression
- Dans le cas où les joints ne sont pas prévus, il est important de réaliser le sciage peu de temps après le lavage
- L'usage de fibres permet une plus grande durabilité du béton.

Recommandations Marne Béton

- Bien planifier son chantier (2 jours de suite pour le coulage et le lavage)
- Il est conseillé d'appliquer une protection de sol pour assurer une protection anti tâches et conserver l'aspect esthétique du béton. A renouveler tous les 4 à 5 ans.
- Tout ajout d'eau ou d'autres produits sur chantier est formellement interdit



Pour plus d'informations sur les bétons désactivés, le service commercial de Marne Béton se tient à votre disposition.